

Monocouche E

Enduit coloré d'imperméabilisation & Décoration des Façades, conforme à norme EN1-998-1 catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1

Description

Le Mortexia Monocouche E est un enduit d'imperméabilisation et décoration des façades, couche épaisse, il se présente sous la forme d'une poudre gris et blanc.

- * Application manuelle, directement sur maçonnerie, briques ou parpaings
- * Grande variété de finitions : grattée, raclée ou talochée
- * Sécurité d'un enduit d'imperméabilisation
- * Très bonne adhérence sur les maçonneries
- * Bonne tenue au feu.
- * Bonne durabilité.
- * Bonnes caractéristiques mécaniques
- * Bonne résistance au fluage.
- * Mise en œuvre aisée
- * Durable

Domaine d'application

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Conditionnement

Sac de 25 Kg (Palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 Kg).

Dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur. 1 ans à partir de la date de fabrication en emballage non ouvert.

Caractéristiques

Couleur	18 teinte
Granulométrie (mm)	1.6
Taux de gâchage (%)	De 23 à 26
PH	Supérieur à 12
Durée pratique d'utilisation	Environ 30 minutes
Résistance à la température	De -30C° à +90 C°
Adhérence (28 jours) (EN 1542)	≥ 0.8
Adhérence cycles gel / dégel (EN 13687-1)	≥ 0.8
Réaction au feu	Protection contre l'évaporation
Absorption d'eau	Protection contre l'évaporation

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Le support doit être sain et propre. Il doit être débarrassé des parties non adhérentes ou friables.

Les traces d'huile, de graisse, de laitance, etc., doivent être éliminées.

Condition d'application :

* Température d'emploi: de + 5 ° C à + 35 ° C

* Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud.

Préparation de Mélange :

Gâcher le MORTEXIA Monocouche E avec de l'eau propre. La quantité d'eau de gâchage varie selon les moyens de mise en œuvre et la consistance désirée Mise en œuvre.

Application :

* Mise en œuvre manuelle ou mécanique par projection.

* Le Mortexia Monocouche E peut être appliqué en une couche ou en plusieurs couches appliquées à quelques heures d'intervalle.

* Chaque couche ne doit pas dépasser 20 mm d'épaisseur.

* Humidifier légèrement avant l'application de chaque couche.

Consommation

Mortexia Monocouche E	Gratté	Taloché
Maçonnerie	26 à 28 kg/m ²	22 à 25 kg/m ²
Corps d'enduit	15 à 17 kg/m ²	12 à 17 kg/m ²

Stockage

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité