

Texture

**enduit coloré d'imperméabilisation & décoration
des façades conforme à norme NF EN 998-1
catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1**

Description

Revêtement monocouche flexible pour les finitions décoratives de façades et pour la protection de celles-ci faces aux intempéries en extérieurs comme en intérieurs.

- * Finition imprime ou texturée
- * Système 100%hydrofuge
- * Flexible et aéré
- * Bonne maniabilité
- * Pour les ouvrages neufs ou de rénovation
- * Ideal pour les machines à projeter

Domaine d' application

- * Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles logement collectifs bâtiments tertiaires ou industriel.
- * Hôtel, balcon, entrée jardins, ect...

Condition d' application

Température d'emploi : +5° C à + 35 ° C
Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ni sur support chaud.

Application

- * Afin d'éviter les éventuelles changements de couleurs, lors de la préparation, utiliser les mêmes proportions d'eau et le même temps de mélange pour toute l'application.
- * Températures d'application: entre 5 et 30°C. En cas de mauvais temps, des déformations d'origine thermique ou un fort risques de problèmes d'aspect comme la formation de calcaire peuvent apparaître
- * Utiliser une maille de fibre de verre pour l'assemblage des supports de différentes natures.
- * La maille doit couvrir au minimum 20 cm de chaque côté du support.
- * Utiliser une maille de fibre de verre ou métallique sur les zones à risques de fissurations.
- * Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants.
- * Ils doivent être exempt de toute poussière, plâtre, peinture,...

Par temps de forte chaleur et par vent sec, humidifier le support et 24 heures après, appliquer le revêtement. Ceci favorisera la protection du monocouche et évitera l'apparition de fissures, de craquellements ou de zones poussiéreuses. a de meilleures températures, ces phénomènes s'intensifient.

- * Sur les parements sans absorption, les murs en béton,... utiliser une impression rapide **Mortexia LATEX**.
- * Eviter l'application du revêtement par temps de basse température, ou en cas de forte humidité, par temps pluvieux ou en cas de gel. Dans les heures qui suivent l'application du monocouche, les risques d'apparition de fissures ou d'efflorescences par carbonations augmentent.
- * Ne pas appliquer les Teintes durant le processus de prise, en cas de risques d'averses ou de gelées.

Mode d' emploi

Préparation des supports

les supports doit être sain et propre il doit être débarrassé des parties non adhérentes ou friables.
les traces d'huile, de graisse de laitance etc... doivent être éliminées

Consommation

1.2 kg/m² et MM d'épaisseur

Conditionnement

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200kg)
dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur.
1ans à partir de la date de fabrication en emballage non ouvert

Stockage

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité, gel et la chaleur.

Texture

**enduit coloré d'imperméabilisation & décoration
des façades conforme à norme NF EN 998-1
catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1**

Caractéristiques

Couleurs	18 teintes
PH	Supérieur à 12
Durée pratique d'utilisation	environ 30 min
Granulométrie (mm)	1.6
Raisistance à la température	De -30C° à +90 C°
Taux e gachage (%)	de 23 à 26
Adhérence 28 jours EN1542	0.8
Adhérence cycle gel/dégel (EN13687-1)	0.8
Réaction au feu	A1 (incombustibles)
Absorption d'eau	W2