

Cure BM50

Produit de cure conforme à norme NFp 18.370

Description

Protection du béton frais contre l'évaporation d'eau trop roide due au soleil et au vent en réduisant, de ce fait, la formation de fissures superficielles

Est une émulsion aqueuse à base de résines spécial, de couleur blanche. Elle forme sur le béton une pellicule uniforme, l' légèrement élastique et imperméable à l'eau et à l'air.

* Assure une bonne protection contre l'évaporation de l'eau du béton, que celui-ci soit expose directement aux rayons du soleil ou qu'il se trouve dans des conditions thermiques et hygrométrique très sévères.

* Les avantages qui découlent de l'utilisation de MORTEXIA Cure BM50 sont les suivants :

- Meilleur développement de la résistance mécanique. On constate, en effet, que si le vieillissement du béton se fait dans un milieu sec (pas d'humidité) , il peut perdre 50% et plus de ses caractéristiques mécaniques
- Meilleure résistance à l'usure
- Moins de poussières superficielles
- Réduction de fissures dues au retrait plastique
- Rapidité & facilité de mise en place
- Moindre cout de la main d'œuvre et une gestion plus rationnelle du chantier.

Caractéristiques

| Caractéristique de la poudre | |
|------------------------------|--|
| Couleur | Blanc |
| Consistance | Liquide |
| Masse volumique (g/m3) | 0.02 ± 0.94 à 20° C |
| PH | 9-10 |
| Extrait sec | 50 ± 5 |
| Action principale | Protection contre l'évaporation de l'eau du béton. |

Mode d'emploi

En général, l'application se fait sur la surface du béton après l'évaporation de l'eau de ressuage (bredin)

Pour les sols industriels, l'application de Mortifia cure BM50 serait dès que le béton est praticable.

Pour les bétons coulés dans les coffrages il faut appliquer Mortifia cure BM50 immédiatement après e décoffrage

Application du produit

Il faut homogénéiser consciencieusement li Mortifia cure BM50 avant de procéder à l'application.

MORTEXIA CURE bm50 peut être utilise pur ou dilué dans un rapport de 1 :1 avec de l'eau en agitant

le produit et en le mélangeant jusqu'à ce soit complètement homogène.

Précaution d'emploi

Manipulation non dangereuse

En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur internet www.mortexia.com

Consommation

Mortifia cure BM50 pur :70 -100g/m2

Mortifia cureBM50 dilué de l'eau 1 :1 :140-200g/m².

Conditionnement

Le Mortexia cure BM50 est disponible en bidons de v25kg, ou en fut de 200l. Sur demande

Il est possible de l'obtenir en citerne de 1000L.

Stockage

Conserve les récipients fermés à l'abri du gel et des rayons du soleil, à une température comprise

Entre +5° C et +30° C.